



Benjamin Moore & Co.
PROFESSIONAL COATINGS

Fresh Start® All-Purpose Acrylic Primer 023
100% Акрилова ґрунт – фарба для проблемних поверхонь

Властивості фарби:

- Створює досконале покриття.
- Не здувається.
- Відмінне щеплення.
- Високі криючі властивості.
- Швидко сохне.
- З низьким запахом.
- Легко наноситься.
- Відмінна адгезія.
- Створює надійне захисне покриття.

Опис фарби:

100% - акрилова ґрунт - фарба для внутрішнього та зовнішнього використання. Призначена для ґрунтування різних поверхонь, а також як ґрунт для проблемних поверхонь, таких як: графіті, крайонових плям, плям від нікотину, води, асфальту, іржі та олівців.

Застосування:

Призначена для ґрунтування зовнішніх та внутрішніх бетону, гіпсових поверхонь, плит з гіпсокартону, паперових шпалер і скловолкна, дерева, керамічної плитки, цегли, алюмінію і металу.

Використовується як ґрунт під поверхневі фарби в житлових приміщеннях, офісах та інших комерційних приміщеннях, об'єктах охорони здоров'я, освіти та харчової сфери.

Гарантує відмінну стійкість і якість покриття.

Застереження:

- Не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче 10°C.

Технічні характеристики:

<p>Кольори: <u>Стандартні:</u> 023 00 Білий (Білий колір можна забарвити пігментами в системі колорування Color Preview™ в кількості до 64 одиниць на 3.78 л).</p> <p><u>Бази:</u> Не доступні.</p> <p><u>Спеціальні:</u> Зв'яжіться з локальним дилером.</p> <p>Екологія: Фарба не містить сполук свинцю, хрому та ртуті. Відповідає вимогам VOC.</p>	Специфікація ґрунт - фарби білої:	
	Основа:	100% живиця акрилова
	Пігмент:	двоокис титану
	Сухий залишок:	21%
	Розхід:	бл. 10-12 м ² /1л
	Час висихання (25°C, вологість 50%):	
	- на дотик:	1 год.
	- до повторного фарбування:	3 год.
	- повне:	12 год.
	Висихання:	випарування, поліконденсація
	Температура висихання:	не зафіксовано
	Степінь блиску:	матовий
	Температура фарбованої поверхні мін./макс.:	10°C/32°C
	Розчинник:	чиста вода
Миття:	вода	
Вага 1 літра:	1.36 кг	
Температура зберігання мін./макс.:	5°C/32°C	
Тара:	0,95л; 3,78л	

Підготовка поверхні:

Поверхні призначені до фарбування мають бути чистими, сухими, без жиру, пилу, плісняви, водорозчинних субстанцій. Поверхні з високим ступенем блиску не слід робити матовими, свіжий гіпс має бути повністю сухим.

Нанесення:

Перед використанням ретельно вимішати. Можна наносити пензлем, валиком, пульверизатором безповітряним чи конвенційним. Для гладких поверхонь використовуйте валик з коротким ворсом. Наносити рівномірно, дотримуючись вологого краю. Зазвичай розчинення не потрібне. Для нанесення пульверизатором розчинити 0,5 л води до 3,78 л. Безповітряний пульверизатор: тиск 140 кг/см², сопло 0,34-0,38 мм. Не змішувати з іншими фарбами чи розчинниками. Не наносити при температурі фарбованої поверхні нижче 10°C.

Система ґрунт / фініш:

Для найкращого покриття слід відтінити ґрунт під колір поверхневого покриття.

Гіпсові, бетонні та дерев'яні поверхні: Ґрунт: Вирівняти всі недосконалості та дефекти поверхні і застосувати ґрунт – фарбу Fresh Start Primer 023. Фініш: 1-2 шля поверхневої фарби.

Металеві поверхні: Ґрунт: Поверхню слід очистити і протерти уайт-спіритом. Нанести 1-2 шля ґрунт – фарби Fresh Start Primer 023. Фініш: 1-2 шля поверхневої фарби.

До оцинкованого металу рекомендована фарба IronClad® Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel 363.

Розчинення і очищення:

Розчинення зазвичай не потрібне. У виняткових ситуаціях можна додати 5 % води. Пензлі, валики та інші малярські інструменти слід помити мильною водою одразу після закінчення роботи. Пульверизатор промити уайт-спіритом, щоб запобігти ржавинню.

Охорона здоров'я і безпека:

Використовуйте при відповідній вентиляції. Вберігайте від замерзання. Запобігайте попаданню в очі, контактом з шкірою, вдиханню. В разі контакту промити великою кількістю води. Замкнуті приміщення слід старанно провітрювати під час та після малярських робіт.

Тримайте в недоступних для дітей місцях.

Ваш дилер по фарбах:

