



LENTUS 3424

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Lentus – специальный клей для стен для наклеивания стекловолоконистых обоев и виниловых настенных покрытий на бумажной основе в сухом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	поливинил-ацетатная дисперсия и производное крахмала
ЦВЕТ	белый
СОСТОЯНИЕ	тиксотропный
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА	ок. 15%
ПЛОТНОСТЬ	ок. 1000 кг/м ³
ВЯЗКОСТЬ	ок. 37 000 мП, Brookfield RVT, sp. 6, 10 об./мин., 25 °С
рН	ок. 5,3
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	отсутствует

НАНЕСЕНИЕ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	не ниже 18 °С
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	валик, клей можно наносить также пневматическим распылителем
ВРЕМЯ УСТАНОВКИ	время склеивания 10–30 мин. (как время пребывания в открытом виде, так и время склеивания зависят от количества нанесенного клея, впитывающей способности базовой поверхности, относительной влажности и пр.)
РАСХОД	3–5 м ² /л
УСТОЙЧИВОСТЬ	хорошая жаростойкость и устойчивость к свету
ХРАНЕНИЕ	1 год в закрытой упаковке при темп. 10–20 °С. Не хранить при температуре ниже 0 °С и выше 30 °С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с клеем следует соблюдать чистоту. Работать аккуратно и систематически, чтобы избежать клеевых пятен. При попадании на кожу вымыть мылом и водой. Очистить рабочие инструменты водой до высыхания клея. Высохший клей растворить спиртом.

Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности продукта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Удалить отстающие обои и старые виниловые слои. Вымыть окрашенную поверхность 5%-ым раствором аммония или соды. Тщательно ополоснуть. До установки стекловолоконистых полос следует проверить базовые поверхности из ДСП и ДВП на

влажность, поскольку эти материалы могут стянуться. Излишнее стягивание вызывает возникновение пузырьков. При необходимости усилить швы полосами из стекловолокнутой ткани. В зависимости от состояния базовой поверхности поверхность можно зашпаклевать один или два раза. После шлифования загрунтовать поверхность клеем Lentus (1 часть клея и 4 части воды).

Нанести валиком достаточное количество клея на стену. При нанесении распылителем разбавить клей на 10% водой. В случае стекловолокнутого материала с грубым узором количество клея будет больше. При установке виниловых настенных покрытий на бумажной основе следует соблюдать инструкции производителя.

Стекловолокнутые материалы с заранее пригнанными краями следует установить в стык. Материал с неподрезанными краями следует сначала отрезать или установить с нахлестом в 5 см, а также прорезать острым ножом через оба слоя, не повредив при этом поверхность стены. Верхний и нижний край подрезать чисто (точно). Выдавить воздух подходящим средством (рабочим инструментом).

Если покрытые материалом стены позднее будут перекрашены, следует дать им просохнуть 1–2 дня.

Настоящая информация основывается на испытаниях и долгосрочном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти наиболее подходящий метод работы. Поскольку рабочие условия пользователя не находятся в сфере нашего контроля, мы не можем нести ответственность за результаты работы. Наша ответственность покрывает только повреждения, нанесенные человеку и имуществу, о чем существуют доказанные данные, что они возникли вследствие недостатка или дефекта какого-либо изготовленного нами продукта.