

PUTZGRUND WEISS

Ґрунтовка заливка пігментована

1. Загальні положення і типові вживання.

- дисперсійна ґрунтовка білого кольору, пігментована, яка використовується для внутрішніх фарбувань, ґрунтування поглинаючих поверхонь, для зниження та урегулювання поглинання поверхонь, забезпечуючи в той же час поверхневе покриття і повне покриття після нанесення одного єдиного шару білої фарби;
- аспект однорідна, наполовину в'язка рідина;
- можна застосовувати на будь-яких базисних мінеральних поверхнях: звичайні вапняно-цементні та цементно-вапняні штукатурки; гіпсові затирання, бетон, гіпсокартон, а також на старих стійких до перетирання і зносостійких забарвленнях.

2. Головні характеристичні елементи:

- наноситься дуже легко, має особливу адгезію та високу покривність на поверхнях, швидке висихання;
- суцільний шар, рівномірний, матовий, заповнює дуже добре пори та дозволяє проходити парам води;

3. Технічні характеристики.

Аспект продукту:	однорідна, наполовину в'язка рідина
Густина, г/см ³	1,58 ± 0,05
Вміст нелетких речовин, %	63 ± 0,05
Фактура шару	біла, матова

4. Інструкції для застосування.

Призначені базові поверхні: всі сухі і чисті поверхні. Перед використанням вміст рецепієнта ретельно перемішується.

№	Базова поверхня (основа)	Підготовка поверхні.	Ґрунтування поверхні
1.	Вапняно-цементні штукатурки, затирання, гіпсокартон, цегляні кладки, бетон	Очищується від забруднень та пилу. Нові штукатурки повинні бути сухими (приблизно 4 тижні від нанесення штукатурки). Відремонтовані ділянки на старих штукатурках також повинні бути сухими.	Один шар PUTZGRUND WEISS
2	Існуючі та стійкі дисперсійні забарвлення	Відчистити добре від забруднень та пилу, а пошкоджені місця ремонтуються з матеріалами на основі гіпсу.	Один шар PUTZGRUND WEISS

5. Порядок застосування.

- матеріал наноситься пензлем, валиком або за методом розпилу. У разі розпилу рекомендується розпилювач 0,026 – 0,031 дюймів або 0,66 – 0,79 мм, тиск в 160 – 180 барах і кут розпилювання 40° – 80°;
- для запобігання появи плям та відкладень, кожен шар фарби накладається в один етап з прийомом «вогке на вогкому» (без зупинок);
- мінімальна температура для накладення складає: +5°C для базисної поверхні та навколишнього середовища;
- очищення інструментів праці проводиться з водою або водою з миючим засобом відразу ж після використання.

6. Питомі середні витрати:

- рівна поверхня – приблизно 100-120 мл/м².
- поверхня з середньою зернистістю - приблизно 120- 150 мл/м²
- крупнозерниста поверхня - приблизно 150-200мл/м².

Точна величина питомої витрати визначається за допомогою проведення випробувань на місці.

На дуже шорсткі поверхні наноситься відповідно в більшій кількості.

7. Час висихання

При температурі 20° С і відносній вологості повітря 65%;

- PUTZGRUND WEISS: 1-3 години;

При знижених температурах і/або підвищеній вологості для висихання необхідно більш тривалий час.

8. Упаковка

15 літрові рецепієнти з пластмаси, в щільно закритій тарі, які забезпечені відповідною етикеткою.

9. Зберігання:

У сухому місці при температурі +5°C – +30°C.

10. Термін придатності:

24 місяці від дня виготовлення з умовою дотримання правил упаковки та зберігання.