

## REIBERPUTZ 25

### Декоративна структурована штукатурка

#### 1. Загальні положення і типове використання.

- декоративна стійка штукатурка з матовим і структурованим виглядом, яка використовується для внутрішніх і зовнішніх обробок;
- має в основі синтетичну смолу у водній дисперсії та мінеральні агрегати розміром 2,2 – 2,8 мм;
- аспект густої, однорідної пасти;
- наявна у тисячах кольорів, через комп'ютерне тонування на машинах для забарвлення, які використовують виключно рецепти і кольорові пігменти від DEUTEK S.A.;
- можна застосовувати на будь-яких базисних мінеральних поверхнях: звичайні вапняно-цементні та цементно-вапняні штукатурки; гіпсові затирання, бетон, гіпсокартон, а також на старих стійких до перетирання і зносостійких забарвленнях.

#### 2. Головні характеристичні елементи:

- має особливу адгезію та високу покривність на поверхнях, час висихання - хороший;
- шар водостійкий, дозволяє проходити парам води, міцний на подряпини, механічні шоки, лужні розчини, зміни температури, негативні прояви зовнішнього середовища та промислові гази;

#### 3. Технічні характеристики.

Аспект продукту:	однорідна густа паста
Густина, г/см <sup>3</sup>	приблизно 1.78
Вміст нелетких речовин, %	80± 2
Фактура шару	текстурована, шліцована

#### 4. Інструкції для застосування.

Призначені базові поверхні: всі сухі, чисті, стійкі, плоскі та рівні поверхні. Якщо на поверхні, якій належить бути заштукатуреною, існують вмонтовані металеві елементи, на які спочатку треба нанести ґрунтовку ROSTSCHUTZGRUND (захисною антикорозійною фарбою). Перед використанням вміст рецепієнта ретельно перемішується.

№	Базова поверхня (основа)	Підготовка поверхні.	Ґрунтування поверхні	Нанесення штукатурки
1.	Вапняно-цементні та цементно-вапняні штукатурки	Очищується від забруднень та пилу. Нові штукатурки повинні бути сухими (приблизно 3 тижні від нанесення штукатурки). Відремонтовані ділянки на старих штукатурках також повинні бути сухими. На грубо оброблених або нерівних штукатурках, залежно від обставин, рекомендується нанесення одного шару для отримання вирівняного покриття штукатурки.	Один шар FASSADEN GRUND, забарвлений у відтінок подібний штукатурці	Нерозбавлена чи розбавлена з максимум 2% води
2.	Теплоізоляційні системи для фасадів	Очищується від забруднень та пилу. Якщо поверхня нерівна, вона буде пошліфована	Один шар FASSADEN GRUND, забарвлений у відтінок подібний штукатурці	Нерозбавлена чи розбавлена з максимум 2% води
3.	Гіпсокартон	Очищується від пилу та забруднень	Один шар FASSADEN GRUND, забарвлений у відтінок подібний штукатурці	Нерозбавлена чи розбавлена з максимум 2% води
4.	Існуючі дисперсійні забарвлення, стійкі на перетирання та зноси	Заздалегідь проводиться випробування на адгезію з FASSADEN GRUND. Якщо необхідно відшліфувати поверхню. Очищується від пилу та забруднень. Якщо поверхня грубо оброблена або шорстка, залежно від стану рекомендується нанести мінеральну масу шпателя покращену синтетичними добавками, щоб дозволити отримання рівномірного покриття затиранням	Один шар FASSADEN GRUND, забарвлений у відтінок подібний штукатурці	Нерозбавлена чи розбавлена з максимум 2% води

5.	Старі дуже всмоктуючі мінеральні штукатурки	Очищується від пилу та забруднень. Якщо поверхня грубо оброблена або шорстка залежно від стану рекомендується нанесення одного шару для отримання рівномірного покриття затиранням	Один шар TIEFGRUND а потім один шар FASSADEN GRUND, забарвлений у відтінок подібний штукатурці	Нерозбавлена чи розбавлена з максимум 2% води
6.	Затирання на основі гіпсу (тільки у внутрішній частині)	Очищується від забруднень та пилу, а евентуальні пошкоджені зони ремонтуються з тим же матеріалом яким була зроблена затірка	Один шар TIEFGRUND а потім один шар FASSADEN GRUND, забарвлений у відтінок подібний штукатурці	Нерозбавлена чи розбавлена з максимум 2% води

#### ВІДМІТКИ

- TIEFGRUND можна нанести нерозчиненою або розчиненою з водою в пропорції максимум 1:4, залежно від характеру поглинання базисного шару, основне правило полягає в тому щоб після висихання не сформувалася плівка (**блискучий шар**); випробування проводимуться на маленьких ділянках; після обробки поверхня повинна бути стійкою до подряпин; у разі необхідності нанесіть ще один шар

#### 5. Порядок застосування.

- наноситься на товщину шару, залізим інструментом із нержавіючої сталі для затирання або за методом розпилу; структурується за допомогою розгладження, вертикального або горизонтального, залежно від бажаного фасону, з рівною пластмасовою теркою;
- не наноситься на дуже крихкі поверхні, наприклад, існуюче забарвлення з глини, вапняна затірка, вапняна штукатурка, затирання фасадів на зовнішній стороні;
- для запобігання появи плям та відкладень кожен шар фарби накладається в один етап з прийомом «вогке на вогкому» (без зупинок);
- роботи не проводимуться при: підвищених температурах під прямою дією сонячних променів, сильному повітрі, тумані, вологості повітря більше за 80%, загрози дощу і морозу;
- за умов високої і дуже високої температури рекомендується, щоб накладена штукатурка була розбавлена з 2% води і обов'язково наносилася на бічну сторону фасаду, яка не знаходиться під прямими сонячними променями;
- надалі не рекомендується повторно наносити продукт в деяких місцях, на вже накладену поверхню, з метою ремонту і виправлень, оскільки ті ділянки виділятимуться із загального виду остаточної обробки;
- мінімальна температура для накладення складає: + 5°C для базисної поверхні та навколишнього середовища;
- очищення інструментів праці проводиться з водою або водою з миючим засобом відразу ж після використання.

#### 6. Питомі середні витрати:

близько 3 – 3,3 кг/м<sup>2</sup>, залежно від характеру основи і бажаної структури. Точна величина питомої витрати визначиться після проведення випробування на місці.

#### 7. Час висихання

При температурі 20° C і відносній вологості повітря 65%;

- TIEFGRUND: 12 годин;
- FASSADEN GRUND: 12 годин;
- REIBEPUTZ 25: 1 година до поверхневого висихання та 2-3 дні до повного твердіння

При знижених температурах і/або підвищеній вологості для висихання необхідно більш тривалий час. Штукатурку потрібно оберігати від дощу приблизно 24-72 години від накладення (залежно від температури).

#### 8. Упаковка

Реципієнти з пластмаси, в щільно закритій тарі, які забезпечені відповідною етикеткою, з нетто-маса 30 кг.

**9. Зберігання:** У сухому місці при температурі +5°C – +30°C.

**10. Термін придатності:** 24 місяці від дня виготовлення з умовою дотримання правил упаковки та зберігання.