

SCHÖNOX 1 K-DS

Эластичная водонепроницаемая смесь

Продукт, входящий в гидроизолирующее покрытие SCHÖNOX
1-компонентный

Внимание: Просьба ознакомиться и следовать указаниям технических условий на наши изделия, а также инструкциям по эксплуатации и указаниям на фирменной табличке при эксплуатации продукта, см. www.schonox.com. Для получения дополнительной информации по интересующим Вас вопросам просьба связаться с вашим местным отделением SCHÖNOX или дилером компании. **Срок хранения после приготовления:** около 1 ч. при +18 °С. **Материал способен выдерживать массу тела человека** спустя приблизительно 5 часов после нанесения покрытия. **Материал готов к нанесению покрытия:** Спустя приблизительно 24 часа в помещении и 48 часов на открытом воздухе. **Рабочая температура нанесения смеси:** не ниже +5 °С. **Расход материала:** около 1,8 кг/м²/ мм. **Состав смеси:** 20,0 кг SCHÖNOX 1 K-DS с 5,2 л воды. Состав раствора: 1,0 кг SCHÖNOX 1 K-DS и 1,0 литр воды и 1,0 кг SCHÖNOX КН. **Область применения:** Эластичная водонепроницаемая смесь для покрытия поверхностей стен и пола в зонах с высокой влажностью, балконов, террас и плавательных бассейнов. Всегда применяется в сочетании с керамическими плитками. Для получения наилучших результатов, использовать вместе с соответствующим продуктом SCHÖNOX . **Подложка:** Пригодность подложки и служебное назначение должны быть документально засвидетельствованы. Конструктивные элементы должны отвечать требованиям действующих местных стандартов и технических условий в отношении работоспособности, допустимых отклонений, уровня содержания влаги и прочности на отрыв действующих в данный момент времени. Условия работы и параметры оборудования должны согласовываться с заказчиком на месте применения состава. Подложка или нижний слой не должны быть чувствительны к влаге. Подложка или нижний слой должен быть достаточно качественным, прочным, и свободным от пыли и других инородных материалов которые могут отрицательно повлиять на адгезионную способность продуктов SCHÖNOX . Бетон должен быть выдержан после схватывания 3 месяца при оптимальных условиях окружающей среды. Бетонные подушки на грунте должны оборудоваться действующей системой дренажа и изоляции капиллярных сил. Плавательные бассейны должны выполняться из водонепроницаемого бетона, выдержанного после схватывания при оптимальных условиях окружающей среды в течение 6 месяцев. **Подготовка подложки:** поверхность абсорбирующих подложек должна предварительно смачиваться и затем просушиваться до тех пор, пока она не приобретет влажный матовый оттенок. Адгезионный раствор используют в сечениях в слоях толщиной от 3 до 5 мм на подложке и обрабатывают им поверхность, нанося исключительно кистью. После этого цементный раствор укладывается на свежую поверхность. **Инструкция по применению:** Размешать в холодной, чистой воде (рекомендуется использовать для этой цели высокооборотный миксер). Первый слой: уложить с помощью лопатки/шпателя, при необходимости воспользоваться кистью, если это, например, необходимо для проникновения смеси в поверхность по всей ее площади. После того, как первый слой схватился так, что его уже невозможно повредить, нанести слой необходимого герметика SCHÖNOX , используя при этом в качестве клея SCHÖNOX 1 K- DS. Второй слой: наносится после того, как первый слой схватится настолько, что его уже нельзя будет повредить (но он все еще будет влажным), используя для этого лопатку/шпатель или зазубренный скребок. При работе зазубренным скребком вам придется (если поверхность все еще сырая) начать наносить смесь гладкой стороной шпателя или воспользоваться лопаткой для получения гладкого водонепроницаемого

слоя без бороздок. При нанесении смеси и в следующие 3 дня температура как подложки, так и смеси должны быть +10°C. **Толщина слоя:** 2 мм в зонах с высокой влажностью, а также для балконов и террас, для плавательных бассейнов толщина должна быть 3 мм. **Условия хранения:** в холодном и сухом месте. **Срок годности при хранении:** 1 год. Тара, в которой после использования еще остается смесь, должна быть немедленно закрыта. **Полезный совет:** Сразу же после завершения работы промыть инструменты в воде. **Удаление отходов:** Полностью очистить упаковку от смеси и удалить в отходы в соответствии с официально установленной процедурой.

Меры предосторожности / рекомендации по технике безопасности

Продукт содержит цемент. Вызывает раздражение, попадая на кожу. Существует опасность серьезного повреждения глаз при попадании в них продукта. Хранить продукт в местах, недоступных для детей. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Надевать соответствующие защитные перчатки, а также защитные очки или маску. При попадании в желудочно-кишечный тракт немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу данную упаковку или фирменную табличку.

Цемент содержит менее 2 мг/кг шестивалентного хрома (Cr VI) в состоянии поставки, сохраняющегося в течение 6 месяцев с этого момента, если цемент хранится в сухих условиях. Через 6 месяцев хранения эффективность действия хрома снижается и возрастает опасность получения экземы при контакте с продуктом. Поэтому хранить продукт необходимо в сухом помещении в герметично закрытой таре.