




PRODUCT DATA SHEET

1.57



SCHÖNOX EMICLASSIC

Универсальный дисперсионный клей с очень малой токсичностью. Пригоден для приклейки покрытий стен и пола из ПВХ и ХВ, текстильных покрытий с основой из ПВХ, на вспененной, синтетической, латексной, полиуретановой основе, на основе без наполнителей, линолеума и покрытий из синтетического каучука, а также звукоизолирующих прокладок Schonox на пригодных к укладке впитывающих и не впитывающих оснований внутри помещений.

Характеристики продукции

- для работ внутри помещений
- пригоден для приклейки на влажный и схватившийся слой
- не содержит растворителей согласно TRGS 610
- нейтральный запах
- высокоэкономичный
- пригоден для приема нагрузки от роликовых стульев по стандарту DIN 68 131
- пригоден для чистки с помощью моющих средств по RAL 991 A2
- пригоден для применения на обогреваемых полах
- сильная тягучесть волокон
- применяется на всех шпаклевочных массах SCHÖNOX
- наносится в пастообразном виде
- быстро набирает большую прочность приклейки
- используется также для укладки чувствительных к переработке покрытий

Области применения

Используется для:

- текстильные покрытия стен и пола
- с вспененной основой - гладкая или текстурированная пена
- с вспененной и не вспененной латексной основой или основой из пенополиуретана
- с синтетической двойной или джутовой основе
- с основой без наполнителей
- с основой из нетканого материала
- тканые изделия
- иглопробивные нетканые материалы - однослойные или многослойные
- покрытия из натурального волокна с основой из кокосового или сизального волокна
- покрытия для стен и пола из ПВХ и ХВ
- звукопоглощающие подкладки SCHÖNOX
- линолеумные рулонные покрытия
- пробковый линолеум
- основания из пробковой крошки
- покрытия из синтетического каучука с гладкой и шлифованной обратной стороной
- покрытия из синтетического каучука с эластичной вспененной основой
- на пригодных к укладке основаниях внутри помещений, в том числе на старых прочно закрепленных покрытиях из ПВХ и ХВ, синтетического каучука, линолеума, заделанного паркета, искусственного и натурального камня

в сочетании с материалом SCHÖNOX DS

- для укладки покрытий из полиолефинов необходимо запрашивать дополнительную информацию.

Требования, предъявляемые к основанию

- Достаточная прочность, несущая способность и высушенное состояние.
- Отсутствие пыли, масла, консистентных смазок и незакрепленных деталей.
- Необходимо соблюдать требования стандарта DIN 18 365
- Старые покрытия должны иметь достаточную прочность, их необходимо тщательно очистить, отшлифовать и покрыть шпаклевочной массой SCHÖNOX DS. Необходимо выдерживать более продолжительное время подсушки.
- При наклейке стеновых покрытий сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать шпаклевкой (см. инструкции по применению).
- Для обеспечения прочной плоской приклеиваемой поверхности высокого качества с необходимой впитывающей способностью необходимо произвести обработку основания шпатлевкой SCHÖNOX (см. инструкции по применению).
- Необходимо учитывать технические требования к основаниям, предъявляемые изготовителем соответствующего покрытия.

Технические данные

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Основа | Дисперсионная искусственная смола с присадками, усиливающими клеящее действие |
| • Цвет | бежевый |
| • Удельный вес (плотность) | 1,10 кг/л |
| • Время отверждения | примерно 24 часа |
| • Время набора конечной прочности | примерно через 72 часа |
| • расход | для валиков- около 200 г/м ²
для геометрии гребней типа ТКВ А1-А4: 200 – 300 г/м ²
для геометрии гребней типа ТКВ В1-В3: 300 - 500 г/м ² |

Все значения являются приближенными, они зависят от колебаний температуры внутри помещения

Технология применения

- SCHÖNOX EMICLASSIC является дисперсионным клеем с очень низкой токсичностью, перед применением его необходимо размешать
- Покрытия, приклеиваемые с помощью SCHÖNOX EMICLASSIC, должны быть перед укладкой выдержаны в климатических условиях помещения, не иметь внутренних напряжений и иметь плоскую форму
- Равномерно нанести клей на основание гребенчатым шпателем или роликом. Избегать скопления клея. Рекомендуются геометрические параметры гребней шпателя: ТКВ А1, А2, А4, В1, В2 и В3.
- Геометрические параметры гребней выбирают в зависимости от качества и состояния обратной стороны покрытия. Необходимо следить за равномерностью распределения клея по обратной стороне покрытия
- Паронепроницаемые покрытия, например, линолеум, ПВХ, ХВ, синтетический каучук или полиолефины, укладываются при "полувлажном состоянии" клея.
- Расстояние между отдельными полотнами линолеума должно составлять не менее толщины почтовой открытки
- Паропроницаемые покрытия, как, например, иглопробивные нетканые материалы, укладываются на впитывающие основания во влажном состоянии клея.
- Паропроницаемые покрытия с основанием на обратной стороне, чувствительным к повышенной влажности, укладываются при "полувлажном" состоянии клея.
- Пригодные к укладке паропроницаемые покрытия, как, например, ПВХ, ХВ, укладываются на плотное основание в "состоянии схватывания" клея.
- Уложить покрытие без образования пузырьков воздуха на нанесенный слой клея, притереть, через некоторое время опять притереть или прокатать.
- При приклейке стеновых покрытий нанести SCHÖNOX EMICLASSIC валиком из овечьей шерсти и распределить равномерно по поверхности. Провести по слою клея гребенчатым шпателем для обеспечения равномерности распределения клея.
- Обрезать или заделать швы не ранее, чем через 24 часа после укладки
- Этапы укладки:
 - Влажная фаза: нанесенный клей еще не образует видимых тянущихся волокон.
 - "Полувлажная фаза": начало схватывания, верхушки бороздок прозрачны, наблюдаются тянущиеся волокна (проба пальцем). Бороздки клея еще не просохли.
 - Фаза схватывания: пленка клея прозрачна, но еще клейкая (проба пальцем).
- Приклейка непосредственно к остаткам старого клея может привести к появлению реакции между старым и новым клеем, и, как следствие, появлению неприятного запаха

Упаковка

- Пластмассовое ведро 14,0 кг
- Пластмассовое ведро 6,0 кг

Хранение

- SCHÖNOX EMICLASSIC необходимо хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от воздействия отрицательных температур
- Срок хранения 1 год.
- Начатые емкости необходимо немедленно закрыть
- При образовании корки ее необходимо удалить, не перемешивая с основным материалом.

Указания

- Инструмент немедленно после применения промыть умягченной водой.
- Свежие пятна клея смывать умягченной водой, высохшие - с помощью разбавителя SCHÖNOX VU.
- Следует учитывать требования инструкции

Федерального объединения предприятий по производству полов и покрытий (ВЕВ) от февраля 2002 года "Оценка качества и подготовка оснований", "Укладка эластичных и текстильных покрытий для пола, слоистых конструкций (ламината), паркета и деревянных щитов", и "Обогреваемые и неогреваемые конструкции полов



Предприятие группы компаний



Система производства SCHÖNOX сертифицирована
Обществом сертификации качества Германии по
стандартам ISO 9001 и 14001

При использовании материала необходимо учитывать требования соответствующих рекомендаций, инструкций и положений стандартов DIN, а также инструкций по технике безопасности. Действительны общие строительные и технические нормы и правила. Нами предоставляется гарантия высокого качества выпускаемой продукции. Наши рекомендации по применению основаны на результатах экспериментов и практического опыта, вместе с тем они имеют характер общих указаний без гарантий определенных свойств, так как мы не оказываем влияния на создание определенных условий на строительной площадке, на качество выполняемых работ и технологию применения. С выходом настоящего технического паспорта ранее выпущенные паспорта теряют свою силу.