



SCHÖNOX® PARKETT BASIC

Водно-дисперсионный клей для приклеивания штучного паркета, деревянных блоков, и мозаичных полов

Основные свойства

- Не содержит растворителей
- Удобность в применении
- Быстрое схватывание
- Большое содержание твердых веществ (более 73%)

Область применения

- Для приклеивания штучного паркета, деревянных блоков, мозаичных полов толщиной до 22мм, длиной до 425мм, шириной 50мм на бетон, деревянные полы или другие впитывающие поверхности.
- Не рекомендован для готового, многослойного, букowego или экзотических пород дерева паркета. В этих случаях рекомендованы клеи SCHÖNOX 2K-PU, SCHÖNOX MS-ELASTIC или SCHÖNOX PARKETT ELASTIC

Подготовка поверхности

- Поверхность должна быть достаточно ровной, сухой, прочной и чистой.
- Сильно впитывающие поверхности рекомендуется прогрунтовать грунтовкой SCHÖNOX KH (см. описание продукта) и дождаться полного высыхания слоя грунтовки.
- Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать нивелировочные смеси SCHÖNOX FA, SCHÖNOX DE, SCHÖNOX SP, SCHÖNOX AP, SCHÖNOX APF или ремонтную смесь SCHÖNOX PL

Условия применения

- Температура помещения и материалов 15- 25 °C
- Относительная влажность воздуха 40- 65 %
- Влажность в бетонных полах max. 3 % по гравиметрическому методу (ГМ) или max. 2 % по карбидному методу (КМ), в полах на основе гипса 0,5 % (КМ)
- Влажность деревянных полов и паркета 8- 12 %

Основные технические данные и данные по применению

- Основной компонент полимерная дисперсия
- Сухое вещество ~73 %
- Температура применения +15...25°C
- Рабочий инструмент зубчатый шпатель В2, В3
- Расход: В2- 600 - 800 г/м², В3- 700- 1000 г/ м²
- Открытое время (при 20°C и 50-60 % RH) : при расходе 600 г/м² ~ 20- 25 мин., при расходе 1000 г/м² ~ 25- 30 мин. (в зависимости от температуры, влажности и влажности поверхности
- Излишки клея удалить при помощи воды, когда клей еще не высох

Применение

- Поверхность, паркет и клей должны быть одинаковой температуры. Паркет перед приклеиванием должен храниться в том помещении, где будет применяться с соответствующими условиями не менее 48 часов.
- Перед использованием клей необходимо хорошо перемешать.
- Выбор зубчатого шпателя зависит от типа паркета и поверхности
- Клей нанести зубчатым шпателем прямо на поверхность
- Паркет должен быть уложен на мокрый клей
- Сильно вдавить паркет в клей
- Обязательно сделать отступ от стены по периметру помещения 5-8 мм

Упаковка

- 25,0 кг пластиковое ведро

Хранение

- Хранить продукт в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C
- ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!
- Срок годности при правильном хранении 1 год

Утилизация

- Пустую упаковку утилизировать соответствующим путем.

Класс опасности

- Не имеет

Здоровье и безопасность

- Для получения более подробной информации могут быть предоставлены паспорта безопасности



SCHÖNOX
Certificated according to
ISO 9001 ir ISO 14001

Информация основывается на лабораторных испытаниях и обширном практическом опыте. Данные носят инструктирующий характер и предназначаются для помощи потребителю в поиске наиболее подходящей технологии. Поскольку рабочие условия потребителя находятся вне нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты работы, на которые влияют местные обстоятельства. В каждом отдельном случае рекомендуются испытания и постоянный контроль.

