

	FISA TEHNICA Nr. 55			
	Denumire comerciala	SILICONFARBE Силиконовая фасадная краска		
Valabila incepind cu data de	01.01.2007			
Editia 1	Revizia	1		

1. Общие положения и применение

- Краска на основе кремнеорганической смолы, применяется для окраски фасадов, подверженных различным атмосферным воздействиям
- Рекомендована в сфере реставрации старых зданий, архитектурных памятников.
- Применяется для покраски всех минеральных поверхностей: обычные штукатурки, кирпич, гипсокартон, обои, бетон, шпатлеванные поверхности, а так же ДСП, ДВП, и для перекраски окрашенных ранее поверхностей.

2. Технические характеристики

Расход	6-7 м ² /л в зависимости от поверхности
Плотность	1,65 кг/л
Сухой остаток	прибл. 68%
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кисточкой или пульверизатором. В случае применения пульверизатора рекомендуется сопло с диаметром 0,026...0,031".
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 60-80%	12 ч.
Степень блеска	Матовая
База	P, TR
Колеровка	Тонируется во все цвета, согласно каталогу DEUTEK - «Spirit of Color»
Стойкость к мытью	Высокая
Износостойкость	2 класс по DIN EN 13300:2001+AC:2003 SR EN ISO 11998:2007
Химическая стойкость	Выдерживает хлорамин 5% , NaOH 5%, NaCl 5% и большинство дезинфицирующих средств
Степень белизны	84 %
Тара	15л
Хранение	В сухом месте при температуре +5 ⁰ C – +30 ⁰ C
Срок годности	2 года со дня изготовления

3. Инструкции по применению

№	Окрашиваемая поверхность	Подготовка поверхности	Грунтование поверхности	Нанесение первого слоя	Нанесение второго слоя
1.	Известково-цементные штукатурки, гипсокартон, кирпич, бетон	Очистить от загрязнений. Новые штукатурки должны быть полностью высохшими (более 28 дней со дня нанесения штукатурки). Отремонтированные места штукатурок так же должны быть сухими	SILICONGRUND	Разбавить макс на 10% воды	Неразбавленный
2	Существующее стойкое лакокрасочное покрытие	Очистить от загрязнений. Поврежденные места отремонтировать	SILICONGRUND	Разбавить макс на 10% воды	Неразбавленный
3.	Старые, очень впитывающие, штукатурки и/или непрочные	Очистить от загрязнений	SILICONGRUND	Разбавить макс на 10% воды	Неразбавленный
4.	Глиняные или известковые поверхности, или поверхности не подлежащие очистке	Поврежденные места отремонтировать раствором на основе гипса	SILICONGRUND	Разбавить макс на 10% воды	Неразбавленный

Требования при покраске

Поверхность, которая окрашивается, должна быть сухой
Температура воздуха выше +5°C, относительная влажность меньше 80%,

Окраска

Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску двумя слоями. Перед применением краску можно разбавить водой на 5%.
Второй слой наносится неразбавленным.

Охрана окружающей среды

Не выливать в канализацию, водоемы или на землю. Жидкие остатки передать на место сбора вредных отходов. Пустые банки можно выкинуть на свалку.