



## Synteko Full-Trowel Wood Filler

**Pušis, klevas, uosis 1693**

**Baltasis ąžuolas 1694**

**Raudonasis ąžuolas 1695**

### GAMINIO APRAŠYMAS

„Synteko Full-Trowel Wood Filler“ – glaistas, kuris išdžiūvęs tampa panašus į medieną. Jį galima pjauti, šlifuoti, obliuoti, gręžti, beicuoti, dažyti ir lakuoti. Gerai sukimba su paviršiumi ir lengvai šlifuojamas. Skirtas gyvenamosioms patalpoms ir biurams.

### TECHNINIAI DUOMENYS

RIŠIKLIS	vinilo akrilo lateksas
PAVIDALAS	tiršta masė
SPALVA	pušies, baltojo ąžuolo, raudonojo ąžuolo
SAUSŪJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS	75% ±2
TANKIS	1650 kg/m <sup>3</sup>
KLAMPUMAS	50 000 cPs
SKIEDIKLIS	vanduo
UŽSILIEPSNOJIMO TEMPERATŪRA	nėra
SAŅAUDOS	apie 8 m <sup>2</sup> /l
DŽIŪVIMO LAIKAS	20–30 min., priklauso nuo sąlygų
TRAUKIMASIS	mažas
ŠLIFAVIMAS	lengva šlifuoti
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI	35 g/l
TONAVIMAS	galima beicuoti, lakuoti, dažyti, alyvuoti
LAIKYMAS	1 metus 5–25 °C temperatūroje
VALYMAS	vandeniu ir muilu

### DARBO SAUGA

„Synteko Full-Trowel Wood Filler“ – lateksinis medienos glaistas be silicio oksido, asbesto ir formaldehido. Glaistant reikia laikytis bendrų darbo su chemikalais saugos taisyklių. Užtikrinti gerą ventiliaciją, šlifuoti su apsaugine kauke. Glaistui patekus ant odos, nuplauti vandeniu su muilu. Patekus į akis, skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Nenuryti. Saugoti nuo sušalimo. Saugoti nuo vaikų. Nebalinti (neblukinti).

Išsamesnė informacija pateikta produkto saugos kortelėje.

### NAUDOJIMAS

1. 40-60-80 numerio švitriniu popieriumi nušlifaukite grindis iki grynios medienos. Šlifaukite užsidėję nuo dulkių saugančią kaukę. Prieš naudodami glaistą „Synteko Wood Filler“, plyšius išvalykite dulkių siurbliu.

2. Išpilkite glaistą ant grindų ir braukydami glaistikliu pirmyn atgal ištepkite juo grindis. Tepdami glaistikliu, pakreiptu smailiu kampu, stipriai išspauskite glaistą į plyšius.
3. Visą medinį paviršių reikia padengti tolygiu glaisto sluoksniu, o didelius plyšius ir ildubas užpildyti glaistu „Wood Filler“.
4. Prieš tęsiant darbą, didesni kaip 1,5 mm plyšiai turi džiūti per naktį. Priklausomai nuo drėgmės, temperatūros ir oro cirkuliacijos, glaistas paprastai išdžiūsta per 20 minučių.
5. Jeigu grindys sausos, o užglaistytos dalys yra viename lygyje su grindų paviršiumi, glaistą nuo grindų reikia nušlifuoti.
6. Grindis nusiurbkite dulkių siurbliu, paskui nubeicuokite, nulakuokite arba nualyvuokite.

*Ši informacija pagrįsta bandymais ir ilgalaikę praktinę patirtimi. Ji skirta padėti vartotojui rasti tinkamiausią produktą ir darbo būdą. Tačiau mes nekontroliuojame vartotojo darbo sąlygų, todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo rezultatus. Mes atsakome tik už žmonėms padarytą žalą ir už sugadintus daiktus, jei yra įrodymų, kad tai įvyko dėl mūsų gaminio trūkumų ar defekto.*